

# Boletim Técnico

## Fundo Sintético Anticorrosivo

**Classificação:** Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.2.1.2 - em conformidade com a norma ABNT 15.494

**Descrição:** é o esmalte sintético para quem deseja economia com qualidade.

**Indicação:** Indicado para uso interno e externo em superfícies de metais ferrosos, alumínio, galvanizados e madeiras.

**Diferenciais:** Possui ótimo acabamento e cobertura. É fácil de aplicar, oferece bom rendimento e resistência.

### Propriedades físico-químicas

Cor: Laranja

Viscosidade: 90 - 105UK

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 0,985 - 1,084 g/cm<sup>3</sup>

Sólidos/Volume: 38,08 - 40,77%

VOC: máx 400 g/L

Sólidos/Peso: 42,57 - 44,52%

Ponto de fulgor: 37°C

### Informações técnicas

Composição: Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifáticos com pequena fração de aromáticos.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 3,6L, 900 mL

### Dados de aplicação

Diluyente: Aguarrás de boa qualidade

Diluição: Pincel/Rolo - MÁXIMO DE 10% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Zarcão com 0,5 parte de Diluyente Aguarrás. Pistola - MÁXIMO DE 30% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Zarcão com 1,5 parte de Diluyente Aguarrás.

Rendimento:

Até 50 m<sup>2</sup>/demão/galão

Nº de Demãos: 2. Porém, dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

Acessórios de Pintura: Áreas grandes: rolo de espuma ou pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias.

Pistola: 35-40lbs/pol<sup>2</sup> ou 2,5-2,8Kgf/cm<sup>2</sup>

Secagem: Toque: 4 a 6 horas;

Limpeza:  
Limpe as ferramentas com Diluyente Aguarrás.

Entre demãos: 8 horas;

Final: 14 a 18 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

