

Boletim Técnico

Fundo Galvanizado

Classificação: Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 de 07/2010 – Tipo 4.1.1.1.

Descrição: Fundo Galvanizado é um fundo sintético fosco que proporciona excelente aderência em metais galvanizados e alumínio, protegendo por muito mais tempo a beleza do acabamento final.

Indicação: É indicado para aplicação EXTERNA em metais galvanizados e alumínio.

Diferenciais: Possui ótima aderência, excelente rendimento, além de ser fácil de aplicar e lixar.

Propriedades físico-químicas

Cor: Branca

Viscosidade: 80 - 90 UK

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 1,187 - 1,218 g/cm³

Sólidos/Volume: 49,38 - 50,38%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 394,72 g/L

Sólidos/Peso: 60,51 - 65,57%

Ponto de fulgor: 37,5° C

Informações técnicas

Composição: Resina alquídica, secantes, pigmentos ativos e inertes, solventes alifáticos com pequena fração de aromáticos.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 3,6L e 900 mL

Dados de aplicação

Diluyente: Aguarrás.

Diluição: Pincel/Rolo - MÁXIMO DE 10% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Fundo Galvanizado com 0,5 parte de Aguarrás. Pistola - MÁXIMO DE 30% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Fundo Galvanizado com 1,5 partes de Aguarrás.

Rendimento:
Até 50 m²/galão/demão

Nº de Demãos: Duas. Porém, dependendo do tipo de superfície pode ser necessário um número maior de demãos.

Acessórios de Pintura: Áreas grandes: rolo de espuma ou pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Pistola: 35-40 lbs/pol² ou 2,5-2,8 Kgf/cm².

Limpeza:
Limpe as ferramentas com Aguarrás.

Secagem:
Ao toque: 4 a 6 horas
Entre demãos: 8 a 12 horas
Final: 18 a 24 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.