

# Boletim Técnico

## Verniz Triplo Filtro Solar

**Classificação:** Produto classificado conforme norma NBR 11702 de 07/2010 - Tipo 4.3.1.3

**Descrição:** Alto desempenho com qualidade superior.

**Indicação:** Indicado para proteção de superfícies de madeira uso interno e externo .

**Diferenciais:** Possui ótimo acabamento e cobertura. É fácil de aplicar, oferece bom rendimento, alta resistência e durabilidade.

### Propriedades físico-químicas

Cor: Incolor, Cerejeira, Imbuia e

Mogno

Sólidos/Volume: 35,5 - 36,77%

Sólidos/Peso: 39,00 – 41,00%

Viscosidade: 80 - 90 KU

Peso Específico: 0,885 - 0,985 g/cm<sup>3</sup> VOC

(compostos orgânicos voláteis): 303,87 g/L

Ponto de fulgor: 37,5°C

### Informações técnicas

Composição: Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifáticos com pequena fração de aromáticos.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 3,6L, 900 mL e 225 mL

### Dados de aplicação

Diluyente: Aguarrás de boa qualidade

Diluição: Pincel/Rolo - MÁXIMO DE 10% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Verniz com 0,5 parte de Diluyente Aguarrás. Pistola - MÁXIMO DE 30% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Verniz com 1,5 parte de Diluyente Aguarrás.

Rendimento Acabado:

Até 15 m<sup>2</sup>/galão

Nº de Demãos: 3. Porém, dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

Acessórios de Pintura: Áreas grandes: rolo de espuma ou pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias.

Pistola: 30-35lbs/pol<sup>2</sup> ou 2,2-2,8Kgf/cm<sup>2</sup>

Secagem: Toque: 4 a 6 horas;

Entre demãos: 12 horas;

Final: 24 horas

Limpeza:

Limpe as ferramentas com Diluyente

Aguarrás.

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

